

**KULLANIM
ALANLARI:**

Çocuk oyun
alanları ve
yürüyüş yolları

SİSTEM TANIMI:

"Modüler Kauçuk"
%100 Geri dönüşümden mamul
SBR granül ve kauçuk liflerin özel
poliüretan yapıştırıcı ile belli
oranda karıştırılıp, uygun
sıcaklık ve basınçlı kalıplarda
pres yöntemiyle
üretilmektedir.



ÖZELLİKLERİ:

Yüzeyindeki özel doku
sayesinde kaymayı
minimuma indirerek
yürüyüş alanları ve
çocuk oyun alanlarında
önemli konfor
sağlamaktadır.

MODÜLER KAUÇUK



TEKNİK BİLGİLER

20 MM	40x40 CM	17.50 KG/M2
25 MM	40x40 CM	22.00 KG/M2
30 MM	40x40 CM	26.50 KG/M2
40 MM	40x40 CM	34.00 KG/M2
25 MM	50x50 CM	22.00 KG/M2
30 MM	50x50 CM	26.50 KG/M2
40 MM	50x50 CM	34.00 KG/M2

TEKNİK DEĞERLER

Kritik Düşme Yüksekliği	0,94 M (HIC Kat Sayısı- TSE Genel Güvenlik Kuralları)
Alev Alabilirlik	76 / 769 / EEC Direktiflerine Uygunluk
Aşınma	0,036 µm
Çekme	19,18 Mpa / cm ²
Su Geçirgenliği	%1,85
Yoğunluk	0,910 gr/cm ³
Sıgaraya Dayanım	TS 11900 EN 1399 Normlarına Uygunluk

UYGULAMA METODU

PU Tutkal	Çift Komponentli tutkal karıştırılır. 30 ile 40 dakika arasında taraklı mala ile yaklaşık 1.00 KG/m2 uygulanır.
Modüler Kauçuk	Modüler kauçuklar istenen desende yan yana boşluk kalmayacak şekilde yere dizilir ve çekiçle iyice yerleştirilir.

RENKLER

Tutkal	Kırmızı, Yeşil
Modüler Kauçuk	Kırmızı, Yeşil, Siyah



ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

PU Tutkal	10 KG (9+1) veya 24 KG (21+3) Plastik/Metal Kovalardadır.
Modüler Kauçuk	Paletlerin üzerine düzgün bir şekilde istiflenmiştir. Plastik ambalajla korumaya alınmıştır.

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

PU Tutkal	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
Modüler Kauçuk	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.

ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

PU Tutkal	Üretim: 1-5 Gün	Yapım: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Modüler Kauçuk	Üretim: 3-10 Gün	Yapım: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz

GARANTİ SÜRELERİ

UV	5 YIL	% 5 Tolerans
Aşınma	3 YIL	%10 Tolerans
Uygulama Garantisi	1 YIL	Bakım anlaşması halinde 5 YIL

MODÜLER KAUÇUK

ÖRNEK UYGULAMALAR



integral[™]
integrated systems ●